



Rwax

ООО «Русский Воск»

Паспорт продукции

Воск полиэтиленовый неокисленный гранулированный.

Выпускается согласно ТУ 201610-001-26924977-2018

Марка ПВ

Партия №

Дата производства: _____ 2019 г.

Наименование	ПВ-200		ПВ-300		Методы испытаний
	Норма	Фактически	Норма	Фактически	
1. Внешний вид	Неокрашенные полупрозрачные гранулы сферической формы.		Неокрашенные полупрозрачные гранулы сферической формы.		Визуально, по сравнению с образцом
3. Вязкость расплава(динамическая) при 140°C, Па с 10 ⁻³	180-300		300-450		ГОСТ EN 13302-2013
4. Температура каплепадения.°C, не менее	не менее 103		104		ГОСТ 6793-74
5. Пенетрация, единиц(10 ⁻¹ мм), не более	5		5		ГОСТ 11501-78

Оператор